



STUCCO UNIBLOCK[®]

Presentación: 25 y 40 kg.
Color: blanco y gris.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeable de calidad premium, elaborado con cemento portland, agregados selectos de alta calidad, microfibra y aditivos de alta adherencia. Que permite dar un excelente acabado final en muros y cielos en interiores y exteriores, brindando una textura resistente y firme.

USOS RECOMENDADOS

- Recubre superficies de block, tabique, barro block, y repellos de morteros, bien nivelados donde el espesor requerido sea entre 3 y 7 mm.
- tFácil de aplicar.
- Usos en interior y exterior en construcciones residenciales o comerciales de todo tipo.

VENTAJAS

- Excelente adherencia a sustratos de alta y media absorción.
- Acabado y sellado en un solo paso.
- Alta resistencia al salitre.
- Producto altamente repelente a la humedad.
- Permite acabados floteados de buena apariencia y dureza.
- Su aplicación genera ahorros en tiempo y mano de obra eliminando la necesidad de métodos tradicionales.

SUSTRATOS

- Muros construidos con block de concreto.
- Repellos de cemento – arena.

RENDIMIENTOS

Espesor (mm)	m ² por saco 25 kg	m ² por saco 40 kg
3	4.66	7.46
4	3.49	5.59
5	2.79	4.47
6	2.33	3.72
7	2.00	3.20

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones de la superficie, zona geográfica, condiciones climáticas y los métodos de aplicación utilizados.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, aceites, grasas, cera, desmoldantes, pintura o cualquier sustancia que pueda interferir con su correcta adherencia. Se recomienda que la superficie tenga un buen estado estructural, y retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro para mejorar el rendimiento del producto. Humedezca la superficie antes de su colocación sin saturar.

LIMITACIONES

- No aplique sobre muros recubiertos de pintura. Se deberá remover todo rastro de pintura y aplicar un puente de unión o sellar la superficie antes de su aplicación.
- No aplique cuando la temperatura sea menor de 4 °C o mayor a 38 °C.
- No se aplique sobre superficies de yeso o revocados de yeso, paneles sujetos a flexiones, superficies metálicas o con vibraciones extremas como el vidrio, madera, plástico, etc.
- No agregue yeso, arena, marmolina, cemento u otro cualquier tipo de mineral al producto.
- No mezcle el producto con más agua de la recomendada, para evitar descuelgues de material recién aplicado, o su baja resistencia.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



1. Agregue en un recipiente apropiado.
 - Saco de 25 kg: 5 L.
 - Saco de 40 kg: 8 L.



2. Vierta el contenido del saco poco a poco mezclando a su vez hasta obtener una pasta suave y sin grumos ya sea de forma manual o mecánica.



3. Deje reposar la mezcla 10 a 15 min, vuelva a batir por minuto antes de usar la mezcla para activar los componentes de la mezcla.



4. Quite excesos de morteros con ayuda de cepillo de alambre, escoba, o herramienta de impacto que facilite la preparación de la superficie.



5. Limpie la superficie asegurando que esté libre de sustancias que puedan interferir con su correcta adherencia.



6. Humedezca la superficie sin saturación previo a la colocación del producto.



7. Aplique **STUCCO UNIBLOCK[®]** utilizando una llana lisa presionando con firmeza sobre la superficie. Extienda el material con desplazamientos ascendentes de manera continua y sin interrupción hasta conseguir el espesor deseado.



8. Deje secar al tacto para comenzar a realizar el acabado deseado, con ayuda de flota, esponja y/o talocha, con movimientos suaves circulares o lineales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICA	VALOR
Color	Blanco (según la región)
Espesores recomendados	3 - 7 mm
Cantidad de agua para la mezcla	Saco de 25 kg: 5 L, saco de 40 kg: 8 L
Densidad aparente	1881,93 kg/m ³ (117,49 lb/ft ³)
Conductividad térmica	0,2045 W/m·K (1,4188 BTU·in/h·ft ² ·°F)
Permeabilidad al vapor de agua	0,142 ng/Pa·s·m
Absorción de agua	11,19 % en peso
Adsorción de humedad	2,853 % en peso y 5,780 % en volumen
Tiempo de almacenamiento	12 meses

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

- Utilice agua limpia y evite su exceso durante el mezclado, ya que eso disminuye las propiedades mecánicas del producto.
- Prepare la cantidad de mezcla que vaya a utilizar en un tiempo menor a 30 minutos.
- Si el sustrato es muy absorbente y las condiciones climáticas son muy adversas, tales como elevadas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos, es fundamental humedecerlo previamente para evitar que el producto pierda sus características de trabajabilidad y resistencia.
- No lo mezcle con más agua de la recomendada ni añada agua después de la mezcla.
- Si la superficie cuenta con oquedades o desperfectos profundos, resánelos con **APLANADO UNIBLOCK[®]** con al menos una hora de anticipación a la aplicación del producto.

SEGURIDAD

△ Precauciones Generales:

- Evite inhalar el polvo, ya que puede causar irritación del tracto respiratorio, graves dificultades respiratorias, alteración del sistema nervioso central y, en casos extremos inconsciencia.
- Use mascarilla antipolvo, guantes y lentes de seguridad al manipular el producto.
- Al contacto con el agua, el material adquiere una naturaleza alcalina lo que puede generar irritación en los ojos y la piel.

△ En caso de contacto con la piel u ojos:

- Enjuague inmediatamente con abundante agua.
- Si el material húmedo se adhiere a los ojos o la piel y se empieza a secar, remuévalo con agua antes de que se endurezca.

△ En caso de ingestión:

- No induzca el vómito.
- Consulte a un médico de inmediato.

△ Tratamiento de residuos:

- No se permite su desecho en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y los sacos vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales o nacionales vigentes.

GARANTÍA

Todos los productos de **UNIBLOCK[®] MÉXICO** se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados. Todo producto de **UNIBLOCK[®] MÉXICO** deberá preservarse en un lugar seco y resguardado con su empaque en buen estado y en una tarima con una estiba máxima de 9 camas para los sacos de 25 kg y de 7 para los de 40 kg. Si se cumplen estas condiciones, su tiempo de vida en anaquel es de 12 meses.

Procedimiento:

- Tener a la mano el recibo o factura de la compra del producto.
- Presentar su reclamación a nuestro número telefónico **800 847 7000** o mediante correo electrónico a contacto@uniblock.com.mx.

Un representante autorizado del fabricante se pondrá en contacto con el cliente para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. **UNIBLOCK[®] MÉXICO** no asume responsabilidad por los daños, gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las recomendaciones, sugerencias, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestros mejores conocimientos e información disponible a nuestro alcance. Se entregan para propósitos informativos sin ninguna responsabilidad por su uso. Sin embargo, como el manejo y uso posterior a la entrega al cliente no está bajo nuestro control, no garantizamos el resultado. Solo serán vinculantes para el fabricante los documentos firmados por uno de sus representantes autorizados.